TIMBERCARE® SOLID COLOR STAIN
ПРОПИТКА КРОЮЩАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Преобразит и защитит новые или состаренные деревянные поверхности от преждевременного посерения, развития плесени и структурных разрушений, вызываемых абсорбцией воды.

☑ формирует на поверхности эластичную паропроницаемую пленку, позволяет дереву «дышать»;

☑ усиленная защита от УФ-лучей;

☑ прочная атмосферостойкая;

☑ экологичная и безопасная, практически без запаха;

☑ для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- содержит УФ-блокирующие пигменты, останавливающие преждевременное посерение деревянных поверхностей;
- сохраняет цвет окрашенной поверхности ярким и насыщенным на долгое время;
- высокая укрывистость;
- формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку;
- позволяющее дереву «дышать»;
- прочная и атмосферостойкая;
- водоотталкивающие свойства превосходят обычные показатели;
- предотвращает растрескивание, отслаивание и изменение геометрии древесины;
- на водной основе, практически без запаха;
- не содержит свинец;
- для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
наружные работы - прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, деревянных фасадов, окон, беседок, шпалер, заборов, садовой мебели и декора, балконов, ограждений и многого другого.
внутренние работы - деревянные стены, потолки, мебель, окна, двери и много другое.
Не подходит для пола.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: покрытие кроющее, полуматовое (Satin).
2 базы для колеровки на любых европейских колеровочных системах:
White base / база для колеровки в светлые оттенки.
Neutral base / база для колеровки в насыщенные и темные оттенки.

УПАКОВКА И КОЛЕРОВКА:
Подходят для колеровки на любых европейских колеровочных системах.
White base / база для колеровки в светлые оттенки
Банка общим объемом 0,75л (0,713л + 37мл свободного объема под колоранты).
Банка общим объемом 2,5л (2,375л + 125мл свободного объема под колоранты).

Neutral base / база для колеровки в насыщенные и темные оттенки
Банка общим объемом 0,75л (0,675л + 75мл свободного объема под колоранты).
Банка общим объемом 2,5л (2,25л + 250мл свободного объема под колоранты).

СОСТАВ: акриловая композиция, диоксид титана.

ЛОВ: 28г/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 53% по массе.

ИНСТРУМЕНТ: кисть с искусственной щетиной, валик с коротким ворсом (до 0,5 см), краскопульт.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя.

РАСХОД
в 1 слой = 10 м²/л.
7,5 м²/ банка 0,75л (с колорантами);
25 м²/ банка 2,5л (с колорантами).

в 2 слоя = 5 м²/л.
3,75 м²/ банка 0,75л (с колорантами);
12,5 м²/ банка 2,5л (с колорантами).

Расход зависит также от качества шлифовки, типа, пористости древесины, а также от метода нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытая состаренная древесина
Для обеспечения надлежащей адгезии поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и свободной от воска, жировых и масляных пятен, шеллака, лака, плесени.
Удалите воск смывкой для воска, шеллак - растворителем для красок, и плесень - 10% раствором бытового отбеливателя и воды. Чтобы удалить масляные, алкидные или латексные краски, краски на водной основе, можно использовать специальные составы для удаления старой краски (подберите подходящий состав по типу краски, которую удаляете).
Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №80/120 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

Непокрытая старая древесина
Перед обработкой, оголенная состаренная древесина должна быть тщательно очищена от въевшейся грязи, плесени, разводов от плесени, грибов и водорослей.
Посеревшие участки и растрескавшиеся от УФ участки древесины, зоны в плохом состоянии должны быть отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью №80/120 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

Непокрытая свежая древесина
Свежие деревянные доски необходимо просушить в течение 6 месяцев перед применением.
После такой просушки важно открыть поры в древесине и удалить какие-либо поверхностные барьеры, которые могут ухудшить адгезию нового покрытия.
Если это один из видов прессованной древесины, то может присутствовать избыточный поверхностный воск или избыточное внутреннее содержание влаги.
Если кедр или красное дерево, то на поверхности всегда присутствуют «глазурованные» участки. Ликвидируйте эти барьеры. Проведите шлифование наждачной бумагой с зернистостью №80/120 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ

Не наносить под прямым палящим солнцем. Затенить зону окрашивания.
Для обеспечения правильного высыхания рекомендуется проводить окрашивание при температуре 15- 25°С и относительной влажности воздуха 40-65%.
Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением. При нанесении кистью или валиком - не разбавлять.
Нанесите покрытие кистью или валиком, двигаясь вдоль волокон древесины от края к краю нескольких досок за раз и поддерживайте влажный край.

При нанесении краскопультом допустимо разбавление чистой питьевой водой не более 10% по объему.
При распылении, продвигаясь вдоль волокон древесины, избегайте появления капель, наплывов, неравномерного нанесения, лужиц на поверхности.

Наносите один слой покрытия и второй слой через 16 часов после первого.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 21°C и 50%- относительной влажности):

- межслойная сушка - 16 часов;
- полное высыхание - 16 часов.

ОЧИСТКА: очищайте потеки, капли и брызги водой немедленно. Инструменты и оборудование очищайте теплой мыльной водой сразу после использования.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении**.**

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Претензии по качеству продукции: www.timber-care.com